


INFORME DE PRUEBA

BonaKemi AB
Malmö, Suecia

Propiedades de deslizamiento de un barniz de parquet
de acuerdo con DIN V 18 032-2 (abril 2001)

Fecha del informe: 15-05-2002
Referencia: 46/03/Kn/C
Páginas: 3
Anexos: 0

La última página y el anexo llevan nuestro sello. La duplicación y publicación parcial o total de este informe de prueba o su promoción de ventas sólo se permiten con nuestra autorización escrita.
La sede y el domicilio están en Stuttgart.



Informe de Prueba 46/03 con fecha de 15-05-2002

BonaKemi AB
Ap. 21074

200 21 Malmö
Suecia

Nuestra referencia: 46/03/Kn/C

**Asunto: Prueba de las propiedades de deslizamiento del barniz para parquet
de acuerdo con DIN V 18 032-2 (abril 2001)**


BonaKemi AB, Malmö, nos ha encargado probar las propiedades de deslizamiento del barniz para parquet

“BonaTech Freshen Up”

de acuerdo con DIN V 18 032-2 (abril 2001).

Para las pruebas contamos con 5 muestras de parquet selladas con el barniz arriba mencionado.

Se han obtenido los siguientes resultados:



Informe de Prueba 46/03 con fecha de 15-05-2002

Prueba n°	Coefficiente de deslizamiento μ
1	0,42
2	0,41
3	0,40
4	0,43
5	0,42

Los requisitos de DIN V 18 032-2 (abril 2001) relativos a las propiedades de deslizamiento de 0,4 μ mín.; 0,6 μ máx. se han conseguido con el barniz de parquet "**BonaTech Freshen Up**".

(Firma ilegible)
Schmid
Probador

(Sello ilegible)

(Firma ilegible)
Dipl.-Ing. Knauf
Jefe de sección