

INFORME TEST

Cliente:	Bona AB Murmansgatan 130 P.O. Box 21074 SE-200 21 Malmö Suecia
Pedido-nº (Cliente)	
Pedido nº (MPA)	902 4503 000-5 /Whr/PI
Prueba artículo:	Muestra de parquet tratado con “Bona Wave Mate”
Especificación Aplicada:	DIN V 18032-2:2001-04
Fecha Recepción Elemento de Prueba	14.08.2012
Fecha Prueba:	15.08.2012
Fecha Informe:	16.08.2012
Página 1 de	2 páginas texto
Anexos:	
Suplementos:	
Número total de páginas:	2
Número de Informes:	1 x Bona AB (original)

El resultado de los test se relacionan únicamente con los artículos testados
La publicación de este informe, total o parcial, se permite únicamente con autorización por
escrito de MPA Universidad de Stuttgart
En cumplimiento con DIN EN ISO/IEC 17025 acreditado por Laboratorio de Tests reconocido
por Dakks Deutche Akkredierungsstelle GmbH
Acreditación validada por los métodos de test listados en los certificados
(Reg. Nº D-PL-11016-00)

1. Propósito de Investigación

Se nos ha encargado testar las propiedades de deslizamiento de una muestra de parquet tratado con “**Bona Wave Mate**” de acuerdo con DIN V 18032-2-2001-04

2. Procedimiento del Test

El test se llevó a cabo de acuerdo con DIN V 18032-2:2001-04

El procedimiento aplicado está acreditado de acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAkKS-registro nº D-PL-11016-01-09).

Condiciones de prueba: 23-50-2 de acuerdo con DIN 50014

3. Resultados de la Prueba

Se obtuvieron los siguientes resultados de los test.

Cuadro 1: Resultados Test

Prueba gota nº	Coficiente de deslizamiento #
1	0,51
2	0,51
3	0,51
4	0,50
5	0,48


4 Evaluación

La base de la evaluación son los requisitos de DIN V 18032-2:2001-04 de # min. 0,4: # max. 0,6
Estos requisitos fueron cumplidos por la muestra de parquet tratado con “**Bona Wave Mate**”

Prepared by

Volker Pietsch
 Tester



Approved and released by

Dipl.-Ing. Rainer Wellhäußer
 Vice Section leader