

Bona Sportive Primer

Ficha técnica

Barniz



La imprimación Bona Sportive Primer está especialmente desarrollada para suelos de madera no tratados de espacios deportivos. Gracias a su excelente adhesión a la madera y a sus propiedades, que reducen el encolado lateral, este producto supone una buena base para la posterior aplicación de Sportive Finish y Sportive Paint. Lleva una base de dispersión de poliuretano puro derivado de aceites vegetales naturales que hacen que sea muy resistente pero de lijado fácil. Su baja permeabilidad frente a los vapores tiene un efecto sedante en la madera y reduce los efectos producidos por cambios repentinos del clima y el ambiente de la estancia.

- Para usarlo con Bona Sportive Finish y Bona Sportive Paint
- Coloración media-rica de la madera
- Excelentes propiedades frente a la abrasión
- Reduce el riesgo potencial de encolado lateral
- Libre de metilpirrolidona y etilpirrolidona



Datos técnicos

Tipo de barniz:	Imprimación de poliuretano al agua de 1 componente
Contenido en sólidos:	~32%
COV:	60g/l máx.
Disolución:	Si es necesario, diluir con Bona Retarder (4%) para disponer de un tiempo de aplicación mayor.
Tiempo de secado:	2-3 horas a 20°C/60% H.R.
Herramientas de aplicación:	Barra aplicadora Bona o rodillo Bona
Rendimiento:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) por capa
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Eliminar cualquier material residual de las herramientas antes de limpiar con un mínimo de agua. El material seco puede eliminarse con acetona.
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje o el transporte
Eliminación de residuos	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	2 x 10 litros (24 cajas por palet)

Preparación

Asegúrese de que el suelo está aclimatado al entorno y ambiente en que se utilizará. La superficie a tratar debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y también ha de estar seca y sin polvo resultante del lijado, ni aceite, ni ceras, ni ningún otro contaminante. Debería utilizarse un disco de lijado Bona o una malla Bona de grano 120 para el lijado final de la madera.

Deje que el barniz alcance la temperatura de la estancia, introduzca el filtro y agite bien el recipiente antes de utilizarlo. Las condiciones óptimas de aplicación son entre 18 y 25°C y una humedad relativa del aire del 40% al 60%. Las temperaturas elevadas y una baja humedad acortan el tiempo de secado, y las temperaturas bajas y una elevada humedad lo prolongan. **La temperatura mínima de uso es de 13°C**

Tratamiento

Bona Sportive Primer

Ficha técnica

Madera no tratada:

- 1x Imprimación Bona Sportive Primer
- 1x Barniz Bona Sportive Finish
- Lijado leve grano 150
- 1-2x Pintura Bona Sportive Paint
- 1-2x Barniz Bona Sportive Finish

Superficies previamente

- 1x Bona Preparation System
- Pintura Bona Sportive Paint
- Barniz Bona Sportive Finish

Avisos importantes:

- ▣ No se recomienda aplicar más de dos capas completas al día debido a que se incrementa el riesgo de que la madera dilate en exceso y se abarquille
- ▣ Los plastificantes procedentes de adhesivos en base caucho de algunos tipos de cintas de carroceros o cintas de delimitación pueden ablandar y dañar los barnices de poliuretano. Las cintas empleadas deberían tener una baja adhesión y dejarse pegadas el menor tiempo posible.

Aplicación

1. Aplique una capa uniforme de Bona Sportive Primer usando una barra aplicadora Bona o un rodillo Bona. Debería tener cuidado para lograr un nivel de saturación de la madera uniforme para evitar variaciones de colores. Mantenga siempre un "borde húmedo" para evitar solapamientos.
2. Deje que seque y aplique una capa de barniz Bona Sportive Finish.

Advertencia: Si se ha dejado secar la imprimación Bona Sportive Primer durante más de 24 horas, entonces será necesario efectuar un lijado intermedio antes de aplicar alguna capa adicional de barniz.

Mantenimiento

Bona Sportive Primer no debería usarse jamás como tratamiento final para suelos de madera.

Aviso importante

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.

Barniz



Bona®